

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

12

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21 Anmeldenummer: 85106540.9

22 Anmeldetag: 29.05.85

51 Int. Cl. 4: **F 28 F 21/02, F 28 F 21/06,**
C 08 K 3/04, F 28 F 3/08,
F 28 F 3/10

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung: 03.12.86
Patentblatt 86/49


71 Anmelder: **SIGRI GmbH,**
Werner-von-Siemens-Strasse 18, D-8901 Mellingingen (DE)

84 Benannte Vertragsstaaten: **BE CH DE FR GB IT LI NL SE**

72 Erfinder: **Künzel, Jürgen, Dr. Dipl.-Ing., Hochweg 37,**
D-8851 Thierhaupten (DE)
Erfinder: **Schmid, Manfred, Blumenstrasse 10,**
D-8901 Langweid/Lech 2 (DE)
Erfinder: **Swozil, Adolf, Dipl.-Ing. (FH),**
Schlossbergweg 9, D-8851 Kühnlethal (DE)
Erfinder: **Ullmann, Gerhard, Dipl.-Ing.,**
Jean-Bareth-Strasse 9, D-6080 Gross-Gerau (DE)

54 **Plattenwärmeaustauscher.**

57 Plattenwärmeaustauscher (5) mit Plattenelementen (1) aus Graphit, der mit einem Fluorpolymeren gebunden ist. Die Plattenelemente (1) sind mit angepreßten Rahmen (9) versehen und zwischen benachbarte Platten (1) Dichtungen (13) aus einem flexiblen korrosionsbeständigen Werkstoff eingelegt.



ACTORUM AG

EP 0 203 213 A1

Plattenwärmeaustauscher

5 Gegenstand der Erfindung ist ein Plattenwärmeaustauscher, bestehend aus wenigstens drei parallelen in Abstand angeordneten Plattenelementen aus einem korrosionsfesten Werkstoff und Mitteln zur Zu- und Ableitung der wärmeaustauschenden, den Zwischenraum zwischen den Platten durchströmende Fluide.

10 Nach dem Prinzip der Filterpressen ausgelegte Plattenwärmeaustauscher bestehen wenigstens aus drei, im allgemeinen aus einer Vielzahl von mit Kanälen versehenen Plattenelementen, die im Abstand angeordnet zu einem Stapel vereinigt sind. Der Stapel und jedes Plattenelement ist mit Mitteln zur Zu- und Ableitung der wärmeaustauschenden Fluide versehen, die die Zwischenräume zwischen den Platten durchströmen. Der Abstand zwischen benachbarten Platten wird durch Abstandshalter festgelegt, die zwischen jeweils zwei Platten eingelegt sind. Vorteilhaft werden die Abstandshalter an die Ränder der Plattenelemente angeformt, z.B. durch Tiefziehen (DE-GM 82 08 878) und es ist auch bekannt, in die Ebene der Plattenelemente stabilitätserhöhende und die Verteilung der Fluide verbessernde Sicken, Waffelungen und andere Oberflächenstrukturen einzubringen. Die Sicken können so tief aus dem Material ausgeformt sein, daß sie das benachbarte Plattenelement berühren und somit mittragen. Diese Maßnahme erlaubt die Verwendung sehr dünner Plattenelemente, vor allem aus Blechen und Fo-

lien, und auch aus thermoplastischen Kunststoffen. Plattenelemente aus thermoplastischen Kunststoffen sind einfach herzustellen und im allgemeinen beständiger gegen korrosive Medien als Metalle. Besonders trifft das zu für Fluorpolymere, z. B. Polyvinylidenfluorid (PVDF). Nachteilig sind bei diesem Werkstoff die vergleichsweise geringe Temperaturbeständigkeit, die begrenzte Steifigkeit und Formänderungen durch Kriechen. Es ist bekannt, zur Verbesserung der Eigenschaften von PVDF Kohlenstofffasern in den Kunststoff einzumischen, wobei aber Faseranteile über 30 % die Fließfähigkeit des Gemischs derartig vermindern, daß die Verarbeitung mit normalen Formverfahren nicht mehr möglich ist (GB-PS 1 324 424). Schließlich ist ein Verfahren zur Herstellung von Körpern bekannt, bei welchem expandierten Graphit und korrosionsbeständige Harze, wie PVDF, enthaltende Gemische verpreßt werden (US-PS 4 199 628). Die Graphitpartikel werden dabei im wesentlichen in Ebenen senkrecht zur Preßrichtung angeordnet, die herstellungsbedingt bei Plattenwärmeaustauschern die Richtung des Wärmeflusses ist. Wegen der Anisotropie der Graphitflocken erhält man dadurch zwangsläufig Platten mit einem hohen Wärmewiderstand in dieser Richtung und entsprechend Wärmeaustauscher mit einer schlechten Übertragungskapazität. Man verwendet derartige Formlinge daher ausschließlich als korrosionsfeste Auskleidungen und ähnliches.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Plattenwärmeaustauscher der eingangs genannten Art zu schaffen, dessen Plattenelemente einfach herzustellen sind, eine Korrosionsbeständigkeit wie Fluorpolymere, eine größere mechanische Stabilität als diese Kunststoffe und einen kleinen Wärmewiderstand haben.

Die Aufgabe wird gelöst mit einem Plattenwärmeaustauscher, dessen Plattenelemente aus einem mit einem Fluorpolymeren gebundenen Graphitkörper hergestellt und mit einem angepreßten Rahmen versehen sind und zwischen benachbarten Rahmen Dichtungen aus einem flexiblen und korrosionsbeständigen Werkstoff enthalten.

Die den Plattenwärmeaustauscher bildenden Plattenelemente enthalten in einer bevorzugten Ausführung wenigstens 70 % Graphitpulver und höchstens 30 % eines Fluorpolymeren. Plattenelemente dieser Zusammensetzung lassen sich in sehr geringer Dicke herstellen; sie haben eine wesentlich kleinere Sprödigkeit als Platten, die ausschließlich aus Graphit bestehen und die reversible und irreversible Formänderung ist erheblich kleiner als die Längen- und Volumenänderungen von Plattenelementen, die aus Kunststoffen und gefüllten Kunststoffen hergestellt sind. Die für Plattenwärmeaustauscher günstigen Werkstoffeigenschaften sind offensichtlich darauf zurückzuführen, daß das Fluorpolymere die einzelnen Graphitkörner in Form dünner Filme umschließt und miteinander verbindet und diese Verbindung eine große Scherfestigkeit aufweist. Als Binder geeignet sind besonders thermoplastische verarbeitbare Fluorpolymere, wie Copolymerisate des Tetrafluorethylens oder Trifluorchlorethylens, Polyvinylfluorid und Polyvinylidenfluorid, das wegen seiner einfachen Verarbeitbarkeit im Gemisch mit Graphitpulver als Binder bevorzugt wird.

Die mechanischen und thermischen Eigenschaften der aus Graphitpulver und einem Binder aus der Gruppe der Fluorpolymeren hergestellten Plattenelemente können in weiten Grenzen etwa durch Änderung des Binderanteils oder eines anderen Herstellungsparameters den jeweiligen Betriebsbedingungen angepaßt werden. Besonders vorteil-

haft sind Plattenelemente mit einer Rohdichte von 2,0 bis 2,1 g/cm³, einer Wärmeleitfähigkeit von 15 bis 20 W/m.K und einer Zugfestigkeit von 20 bis 40 MPa. Plattenelemente dieser Art haben einen breiten Anwendungsbereich und auch als großflächige Elemente eine ausreichende Steifigkeit. Unter besonderen Betriebsbedingungen, z.B. hoher Feststoffbelastung der wärmetauschenden Fluide, kann u.U. die Abriebgeschwindigkeit der Plattenelemente wegen der geringen Härte des Graphits auf einen höheren Betrag steigen. Zur Verringerung des Verschleißes ist es unter diesen Bedingungen von Vorteil, Plattenelemente zu verwenden, in denen verschleißfeste Partikel dispergiert sind. Der Anteil der Partikel richtet sich nach der abrasiven Belastung des Plattenelements, die Korngröße der Partikel ist zweckmäßig kleiner als die halbe Dicke der wärmetauschenden Platten. Besonders geeignet sind und bevorzugt werden Partikel aus Siliciumcarbid, die bei großer Härte und günstiger Wärmeleitfähigkeit die Korrosionsfestigkeit der Plattenelemente kaum beeinträchtigen und daher mit einem Gewichtsanteil bis 50 % in dem Element enthalten sein können. Bei besonders starkem Korrosionsangriff sind Zusätze von Kokspartikeln vorzuziehen. Für Wärmeaustauscher, die bei größeren Drücken betrieben oder mechanisch stärker belastet werden, sind Plattenelemente von Vorteil, die Kohlenstofffasern als Verstärkung enthalten, zweckmäßig als Kurzschnittfasern in einer Konzentration von 2 bis 20 %. Da die Faserverstärkung in den ebenen Bereichen der Platten besonders wirksam ist, sollten die Fasern im Rahmen und in den Zu- und Ableitungsbereichen des Plattenelements angereichert sein.

Ein wichtiger Parameter für die Austauschleistung von Wärmeaustauschern ist die Geschwindigkeitsverteilung der Fluide innerhalb des Wärmeaustauschers. Zur Rege-


lung der Fluidströmung sind die Plattenelemente bevorzugt mit Noppen versehen, die in einem vorgegebenen Raster angeordnet sind, gehäuft in den Zulaufbereichen der Fluide. Sie erstrecken sich beispielsweise in Reihen quer zur Strömungsrichtung der Fluide. Zweckmäßig berühren die kegelstumpfförmigen Noppen das benachbarte Plattenelement, wodurch eine zusätzliche Versteifung des Plattenstapels erzielt wird. Versteift werden die Plattenelemente bei einer anderen Ausführungsform durch flächenhafte Kohlenstoffasergebilde, wie Gewebe, Bänder oder Prepreglagen mit unidirektional oder bidirektional angeordneten Kohlenstoffäden. Die flächenhaften Fasergebilde werden auf die Oberfläche der Plattenelemente, beispielsweise mit geschmolzenen Polyvinylidenfluorid aufgeklebt oder bei der Herstellung der Elemente in diese eingepreßt. Versteift werden zweckmäßig die ebenen Bereiche eines Plattenelements, von denen auch die Verteilernoppen ausgehen.

Zwischen den Rahmen von jeweils zwei Plattenelementen sind Dichtungen aus einem flexiblen und korrosionsbeständigen Werkstoff eingelagert, z.B. Dichtungen aus einem Fluorpolymeren. Bevorzugt werden Dichtungen aus Graphitfolie, deren Kaltfluß sehr klein ist. Die aus expandiertem Graphit hergestellten Dichtungen, deren Rohdichte etwa $0,8$ bis $1,2 \text{ g/cm}^3$ beträgt, werden beim Zusammenspannen des Plattenstapels zweckmäßig auf eine Dicke von $0,1$ bis $0,3 \text{ mm}$ zusammengepreßt. Die Lösbarkeit der Dichtungen vom Rahmen des Plattenelements wird durch eine Beschichtung mit einem Fluorpolymeren erleichtert, z.B. mit Dispersionen, die Tetrafluorethylen-Copolymere enthalten. Bei niedrigen Betriebsdrücken kann gegebenenfalls auch durch Beschichtung der Dichtfläche mit einer derartigen Dispersion ohne Verwendung einer besonderen Dichtung eine ausreichende Dichtigkeit

erreicht werden. Die Dichtungsflächen sind bei dieser Ausführungsform zweckmäßig aufgeraut oder mit Rillen und ähnlichem versehen.

- 5 Die beanspruchten Plattenwärmeaustauscher weisen die vorzügliche Beständigkeit des Graphits gegen korrosiv wirkende Stoffe auf, nicht aber dessen Sprödigkeit, durch die die Herstellung und Verwendung dünnwandiger Elemente im technischen Maßstab praktisch nicht möglich ist.
- 10 Die Zeitstandsfestigkeit der Plattenelemente ist nicht begrenzt, wie bei Wärmeaustauschern, die ausschließlich aus Polymeren bestehen. Andere Vorteile sind die größere Wärmeleitfähigkeit und die einfache Anpassung von Gestalt und Eigenschaften an den jeweiligen Verwendungszweck durch Zusätze körniger oder faseriger Stoffe.
- 15

- Zur Herstellung der Plattenelemente wird Graphitpulver mit einem Fluorpolymeren im Verhältnis 95 : 5 bis 70 : 30 gemischt. Die Graphitkomponente der Mischung besteht aus natürlichem Graphit, wie Flockengraphit oder erdigem Graphit, oder Elektrographit, der durch Graphitieren von Petrolkoks, Nadelkoks oder Steinkohlenteerpechkoks gewonnen wurde. Die Korngröße des Graphits ist kleiner als 0,5 mm. In bekannter Weise werden zweckmäßig zur Einstellung einer bestimmten Packungsdichte auch mehrere Kornfraktionen zusammengemischt, z. B. Fraktionen von 0 bis 0,063, 0,063 bis 0,1 und 0,1 bis 0,3 mm. Das Fluorpolymere liegt ebenfalls als Pulver vor oder wird in Form einer Dispersion dem Gemisch zugesetzt. Ausschließlich
- 20
- 25 Pulver enthaltende Gemische werden bei Temperaturen von 200 bis 350°C gemischt, Dispersionen enthaltende Gemische bei Raumtemperatur oder einer wenig erhöhten Temperatur. Nach Abkühlung bzw. Abdampfen des Dispersionsmittels werden die beim Mischen gebildeten Aggregate aufgemahlen
- 30



Das Mahlgut wird dann, gegebenenfalls nach Zusatz eines Preßhilfsmittels, wie Stearinsäure oder einer Metallseife, in ein Preßgesenk gefüllt, in das ein Kern eingelegt ist. Der Kern ist wie der Preßstempel profiliert und der Abstand zwischen Gesenkfläche und Kern an jedem Ort der Dicke des gepreßten Plattenelements proportional. Beträgt z. B. das Verhältnis der Rahmenhöhe zur Dicke der wärmeaustauschenden Fläche 4 : 1, so sind Gesenk und Kern an den entsprechenden Orten ebenfalls im Verhältnis 4 : 1 voneinander entfernt. Die zwischen Gesenk und Kern gefüllte Pulverschicht ist entsprechend in den Randzonen viermal dicker als in der Mitte, so daß beim Pressen auf das Fertigmaß das Pulver an jeder Stelle um den gleichen Betrag verdichtet wird. Der Preßdruck beträgt wenigstens 200 bar, die Preßtemperatur wenigstens 200°C. Beim Pressen werden Rahmen, wärmeaustauschende Flächen und etwa zur Lenkung der Fluidströmung vorgesehene Noppen und dergleichen stoffschlüssig miteinander verbunden.

Die Erfindung wird im folgenden anhand von Zeichnungen und Beispielen näher erläutert. Es zeigen

Fig. 1 - die schematische Darstellung eines Plattenwärmeaustauschers,

Fig. 2 - ein Plattenelement im Aufriß,

Fig. 3 - Schnitt durch einen, mehrere Plattenelemente enthaltenden Stapel.

In Fig. 1 sind Plattenelemente 1 verschiebbar zwischen dem Rahmenwerk 2 angeordnet. Jedes Plattenelement ist mit Durchbrechungen 3 versehen, durch welche wärmeaustauschende Fluide dem gewellten Teil 4 des Plattenelements zugeführt werden. Mehrere Elemente sind zu einem Plattenwärmeaustauscher 5 zusammengefaßt, der durch die Stirnplatte 6 und die Rückenplatte 7 abgeschlossen ist.

In die Stirnplatte 6 sind fluchtend mit den Durchbrechungen 3 Stützen 8 eingelassen, über die wärmeaustauschende Fluide F_1 , F_2 zugeführt und abgeführt werden. Plattenelemente, Stirn- und Rückenplatte sind durch zeichnerisch nicht dargestellte Zugstangen zusammengespannt. Jedes Plattenelement besteht, wie in Fig. 2 dargestellt, aus einem Rahmen 9 und einem von dem Rahmen umschlossenen gewellten Teil 4. In den Rahmen sind zur Führung im Rahmenwerk 2 (Fig. 1) Nuten 10 eingelassen und zur Lenkung des Fluidflusses sind zwischen den Durchbrechungen 3 und dem gewellten Teil 4 Noppen 11 angeordnet. Die Wülste 12 dienen ebenfalls der Fluidverteilung. Wie in Fig. 3 dargestellt, ist zwischen benachbartem Rahmen 9 jeweils eine Flachdichtung 13 eingelegt, die aus einem flexiblen korrosionsbeständigen Werkstoff, besonders aus Graphitfolie besteht.

Beispiel 1

In einem Trogmischer mit Sigma-Mischwerkzeugen werden 80 Teile Elektrographitpulver - 60 % 60 bis 200 Mikrometer, 40 % < 60 Mikrometer - mit 20 Teilen Polyvinylidenpulver gemischt, dessen Korngröße kleiner als 1 Mikrometer war. Die Mischtemperatur betrug 220°C, die Mischzeit eine Stunde. Nach Abkühlen auf Raumtemperatur wurde das Mischgut auf einer Stiftmühle auf eine Körnung < 0,3 mm gemahlen, wie oben beschrieben in eine Preßform gefüllt und zu einem integrierten Plattenelement verpreßt; Preßdruck 400 bar, Temperatur 270°C, Haltezeit 10 min. Es wurden folgende Stoffgrößen gemessen:

Rohdichte - 2,02 g/cm³

Biegefestigkeit - 50 MPa

Zugfestigkeit - 30 MPa

Wärmeleitfähigkeit 25 W/m.K

Permeabilitätskoeffizient $3 \cdot 10^{-6}$ cm²/s

Siebzehn Plattenelemente wurden wie in Fig. 1 dargestellt mit einer Stirnplatte und einer Rückenplatte zusammenge-
spannt, wobei zwischen benachbarten Rahmen jeweils eine
0,3 mm dicke Flachdichtung eingelegt war. Der Plattenwär-
meaustauscher wurde zur Kühlung von verdünnter Salzsäure
(etwa 20 % HCl) verwendet, die durch organische Lösungs-
mittel verunreinigt war. Die Fluidtemperaturen betrugen
- Säureeintritt - 116°C, Säureaustritt - 52°C, Kühlwasser-
eintritt 7°C, Kühlwasseraustritt 40°C. Die Wärmeübergangs-
zahl betrug 2000 bis 3000 W/m.K, Korrosionsschäden und Un-
dichtigkeiten bei 3,5 bar - Betriebsdruck gab es nicht.

Beispiel 2

Die Hälfte der in Beispiel 1 beschriebenen Graphitfrak-
tion 60 bis 200 Mikrometer wurde durch Siliciumcarbidpul-
ver mit einer Korngröße 50 bis 300 μ m ersetzt und das Ge-
misch wie beschrieben verarbeitet und zu Plattenelementen
verpreßt. Die Abrasionsfestigkeit der Siliciumcarbid ent-
haltenden Elemente und einiger siliciumcarbidfreier Ele-
mente wurde vergleichend untersucht. Die Elemente wurden
zu diesem Zweck mit Korundkorn bestrahlt, Korngröße 150
bis 200 Mikrometer, Düsendurchmesser - 8 mm, Durchsatz -
30 g/min. Der Abtrag betrug (cm³):

Strahlwinkel	SiC-haltige Proben	SiC-freie Proben
30°	0,08	0,12
90°	0,12	0,18

Beispiel 3

60 Teile Naturgraphitpulver mit einer maximalen Korngröße
von 0,5 mm wurden mit 40 Teilen einer handelsüblichen Dis-

5 persion eines Tetrafluorethylen-Perfluoralkoxiethylen-Copolymeren gemischt. Das Dispergent hat eine mittlere Partikelgröße von etwa 0,3 Mikrometer, der Dispersionsmittelanteil beträgt 50 %. Zum Verdampfen der Dispersionsmittel wurde das Gemisch auf ca. 350°C erhitzt, das erhaltene rieselfähige Gut gemahlen und die Kornfraktion <0,3 mm bei einer Temperatur von 380°C und einem Druck von 400 bar zu Plattenelementen verpreßt.

10	Rohdichte	2,03 g/cm ³
	Biegefestigkeit	25 MPa
	Wärmeleitfähigkeit	25 W/m.K
	Permeabilitätskoeffizient	- 5.10 ⁻⁶ cm ² /s.

Patentansprüche:

- 5 1. Plattenwärmeaustauscher, bestehend aus wenigstens drei parallelen in Abstand angeordneten Plattenelementen aus einem korrosionsfesten Werkstoff und Mitteln zur Zu- und Ableitung der wärmeaustauschenden, den Zwischenraum zwischen den Platten durchströmende Fluide, dadurch gekennzeichnet, daß
- 10 a) die Plattenelemente aus einem mit einem Fluorpolymeren gebundenen Graphitkörper hergestellt sind,
- b) mit angepreßten Rahmen versehen sind und
- 15 c) zwischen jeweils zwei benachbarten Rahmen Dichtungen aus einem flexiblen und korrosionsbeständigen Werkstoff eingelegt sind.
- 20 2. Plattenwärmeaustauscher nach Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Plattenelemente aus einem wenigstens 70 % Graphitpulver und höchstens 30 % eines Fluorpolymeren enthaltenden Körper hergestellt sind.
- 25 3. Wärmeaustauscher nach den Patentansprüchen 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Plattenelemente als Binder Polyvinylidenfluorid enthalten.
- 30 4. Wärmeaustauscher nach den Patentansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß Rohdichte, Wärmeleitfähigkeit und Zugfestigkeit der Plattenelemente 2,0 bis 2,1 g/cm³, 15 bis 30 W/m.K und 20 bis 50 MPa betragen.

5. Wärmeaustauscher nach den Patentansprüchen 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Plattenelemente verschleißfeste Partikel enthalten.
5. 6. Wärmeaustauscher nach den Patentansprüchen 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Plattenelemente 1 bis 50 % Siliciumcarbid-
Partikel enthalten.
- 10 7. Wärmeaustauscher nach den Patentansprüchen 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Plattenelemente 2 bis 20 % Kohlenstoffasern
enthalten.
- 15 8. Wärmeaustauscher nach den Patentansprüchen 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
daß eine Fläche des Plattenelements zu einem Teil mit
Noppen versehen ist.
- 20 9. Wärmeaustauscher nach den Patentansprüchen 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Noppen ein die Fluidströmung lenkendes Raster
bilden.
- 25 10. Wärmeaustauscher nach den Patentansprüchen 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Plattenelemente wenigstens zu einem Teil durch
flächenhafte Kohlenstoffasergebilde verstärkt sind.
- 30 11. Wärmeaustauscher nach den Patentansprüchen 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Dichtungen aus Graphitfolien mit einer Dicke
von 0,1 bis 0,3 mm bestehen.

12. Wärmeaustauscher nach den Patentansprüchen 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Graphitfolien mit einem Fluorpolymeren beschich-
tet sind.
- 5
13. Verfahren zur Herstellung eines Plattenelements für
einen Wärmeaustauscher nach den Patentansprüchen 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, daß
- 10
- a) Graphitpulver mit einer Korngröße unterhalb 0,5 mm
mit einem Fluorpolymeren im Verhältnis 95 : 5 bis
70 : 30 bei einer Temperatur von 200 bis 350°C ge-
mischt,
- 15
- b) das Gemisch nach Abkühlung auf Raumtemperatur auf
eine Korngröße unterhalb 0,3 mm gemahlen und
- c) das Mahlgut bei einer Temperatur von wenigstens 200°C
mit einem Druck von mindestens 200 bar zu Plattenele-
20 menten gepreßt wird.
14. Verfahren nach Patentanspruch 13,
dadurch gekennzeichnet,
daß das Graphitpulver mit feinteiligem Polyvinyliden-Pul-
25 ver gemischt wird.
15. Verfahren nach den Patentansprüchen 13 und 14,
dadurch gekennzeichnet,
daß Polyvinylidenpulver mit einer Korngröße von höchstens
30 0,001 mm verwendet wird.

ABGEÄNDERTE
ANSPRÜCHE

Patentansprüche:

1. Plattenwärmeaustauscher, bestehend aus wenigstens drei parallelen in Abstand angeordneten korrosionsfesten Plattenelementen aus Graphit und einem Fluorpolymeren und Mitteln zur Zu- und Ableitung der wärmeaustauschenden, den Zwischenraum zwischen den Elementen durchströmende Fluiden, dadurch gekennzeichnet, daß die aus wärmeaustauschenden Flächen und einem Rahmen gebildeten Plattenelemente aus einem wenigstens 70 % Graphitpulver und höchstens 30 % eines pulverförmigen Fluorpolymeren enthaltenden Gemisch gepreßt sind und eine Wärmeleitfähigkeit von 15 bis 30 W/m · K haben und zwischen die Rahmen benachbarter Plattenelemente korrosionsbeständige flexible Dichtungen eingelegt sind.
2. Wärmeaustauscher nach Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Plattenelemente als Binder Polyvinylidenfluorid enthalten.
3. Wärmeaustauscher nach den Patentansprüchen 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, daß Rohdichte und Zugfestigkeit der Plattenelemente 2,0 bis 2,1 g/cm³ und 20 bis 50 MPa betragen.
4. Wärmeaustauscher nach den Patentansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß eine wärmeaustauschende Fläche der Plattenelemente zur Senkung der Fluidströmung mit Noppen in einer rasterförmigen Anordnung versehen ist.

5. Wärmeaustauscher nach Anspruch 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Plattenelemente wenigstens zu einem Teil
durch flächenhafte Kohlenstoffasergebilde verstärkt
sind.
6. Plattenwärmeaustauscher nach Anspruch 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
daß zwischen die Rahmen benachbarter Plattenelemente
Dichtungen aus Graphitfolie mit einer Dicke von 0,1
bis 0,3 mm eingelegt sind.
7. Verfahren zum Herstellen eines Plattenelements für
einen Plattenwärmeaustauscher nach Patentanspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß
 - a) Graphitpulver mit einer Korngröße unter 0,5 mm
mit einem pulverförmigen Fluorpolymeren mit einer
Korngröße unter 0,001 mm im Verhältnis 95 : 5
bis 70 : 30 bei einer Temperatur zwischen 200 und
350 °C gemischt,
 - b) das Gemisch nach Abkühlung auf Raumtemperatur auf
eine Korngröße unter 0,3 mm gemahlen und
 - c) das Mahlgut bei einer Temperatur von wenigstens
200 °C mit einem Druck von mindestens 200 bar zu
Plattenelemente gepreßt wird.

=




**Fig. 1**

Fig. 2





Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

0203213

Nummer der Anmeldung

EP 85 10 6540

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl. 4)
Y	FR-A-2 373 025 (HOECHST) * Seite 2, Zeilen 6-25; Seite 3, Zeile 7 - Seite 4, Zeile 24; Figuren *	1-3	F 28 F 21/02 F 28 F 21/06 C 08 K 3/04 F 28 F 3/08 F 28 F 3/10
Y	US-A-3 801 374 (DEWS) * Spalte 1, Zeilen 6-10, 61-63; Spalte 2, Zeilen 18-24, 48-67; Spalte 3, Zeile 14 - Spalte 4, Zeile 13; Figuren *	1-3	
A		4, 8, 9, 13	
Y	FR-A-2 463 377 (APV) * Seite 3, Zeile 19 - Seite 4, Zeile 16; Figuren 1, 2 *	1	
Y	FR-A-2 080 563 (HOECHST) * Seite 2, Zeilen 33-39; Anspruch 4 *	1	
Y	FR-A-1 055 271 (ULMER) * Spalte 1, Zeile 12 - Spalte 2, Zeile 7 *	1	
A		13, 14	
A	DE-A-2 705 807 (HITACHI) * Seite 6, Zeilen 19-22 *	1, 2	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 29-01-1986	Prüfer KLEIN C.
<p>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTEN</p> <p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet</p> <p>Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie</p> <p>A : technologischer Hintergrund</p> <p>O : nichtschriftlich Offenbarung</p> <p>P : Zwischenliteratur</p> <p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze</p> <p>E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist</p> <p>D : in der Anmeldung angeführtes Dokument</p> <p>L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument</p> <p>& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>			

EPA Form 1503 03 82



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

0203213

Nummer der Anmeldung

EP 85 10 6540

Seite 2

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl. 4)
A	FR-A-2 130 577 (UNITED AIRCRAFT) * Seite 2, Zeile 24 - Seite 3, Zeile 4; Seite 3, Zeilen 13-17; Anspruch 4; Figur 1 *	2, 4, 13	<div>RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl. 4)</div>
A	FR-A-2 096 678 (C.G.E.) * Seite 1, Zeilen 21-33 *	2, 13, 14	
A	US-A-4 339 322 (BALKO) * Spalte 6, Zeilen 22-52; Spalte 8, Zeilen 23-26 *	2, 3, 7, 10, 13	
A	DE-B-1 796 279 (MINNESOTA) * Spalte 1, Zeilen 21-35; Spalte 3, Zeilen 19-22, 40-41 *	3, 5, 6	
A	US-A-3 444 925 (JOHNSON) * Spalte 1, Zeilen 33-34; Spalte 8, Zeilen 23-33 *	5, 6	
A	US-A-3 391 016 (McCRARY) * Spalte 7, Zeilen 63-66 *	5, 6	
A	US-A-3 291 206 (NICHOLSON) * Spalte 4, Zeilen 29-42; Figur 4 *	8, 9	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 29-01-1986	Prüfer KLEIN C.
<div>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTEN</div> <div>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze</div> <div>E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</div>			

EPA Form 1503 03 82



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

0203213

Nummer der Anmeldung

EP 85 10 6540

Seite 3

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl. 4)
A	US-A-2 939 686 (WILDERMUTH) * Spalte 2, Zeilen 28-37; Figuren 1, 4 *	8, 9	
A	DE-A-2 406 522 (SIGRI) * Seite 4, Zeilen 22-25; Figur 2 *	11	
A	US-A-3 265 124 (REYS) * Spalte 1, Zeilen 62-72; Spalte 2, Zeilen 49-61 *	12	
A	US-A-4 432 408 (CAINES)		
A	US-A-4 407 988 (ABRAHAMS)		
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl. 4)
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 29-01-1986	Prüfer KLEIN C.
<p>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTEN</p> <p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einem anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze</p> <p>E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>			

EPA Form 1503 03 82